

DIAMANT Грунт-Концентрат

Концентрат 1:4 акриловой грунтовки глубокого проникновения для подготовки минеральных оснований для наружных и внутренних работ (СТБ 1263-2001)

Описание материала

Назначение:

Концентрат 1:4 для приготовления грунтовок (1 часть концентрата разбавляется 4 частями воды) для подготовки оснований перед нанесением для внутренних и наружных работ. Также используется для подготовки поверхностей перед выполнением штукатурных, шпатлевочных работ и при устройстве легких штукатурных систем утепления (ЛШСУ). Для укрепления оснований, уменьшения и выравнивания впитывающей способности крупнопористых, впитывающих и имеющих незначительную осыпь штукатурок и минеральных поверхностей.

Свойства:

- Высокая проникающая способность;
- Укрепляет основание и снижает впитывающую способность минеральных подложек;
- Повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными красками;
- Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски.

Размеры упаковки:

1; 2,5; 5; 10 л

Цветовой тон:

Прозрачная.

Состав:

Дисперсия акриловых сополимеров, вода, модифицирующие добавки.

Хранение:

В оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5 °С.

Гарантийный срок:

В закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции.

При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить.

При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой.

Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем!

Очистка инструментов:

Сразу после использования помыть водой с мылом. При применении избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только пустые емкости. Жидкие остатки материала

можно утилизировать как отходы красок на водной основе, высохшие остатки – как высохшие краски или бытовой мусор.

Технология нанесения

Пригодные подложки:

Минеральные основания, например известково-цементные, цементные, гипсовые штукатурки, бетон, керамический и силикатный кирпич.

Подготовка подложки:

Полностью удалите мох и растения, обветшалые покрытия и отложения грязи с помощью водоструйной обработки или путем сухой механической очистки.

После подготовки подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии.

Применение:

В зависимости от впитывающей способности нанести грунтовку после разбавления 1-2 раза. Не применять в неразбавленном виде.

При нанесении на нормально впитывающие поверхности разбавить DIAMANT Грунт-Концентрат в соотношении 1:4 водой (1 часть концентрата с 4 частями воды);

Для слабо впитывающих поверхностей (бетон, гипсокартон) разбавить в соотношении 1:3 водой (1 часть концентрата с 3 частями воды);

Для сильно впитывающих поверхностей (гипсовые штукатурки, гипсовые шпатлевки, керомизобетон, шлакобетон, газосиликат, легкие известково-цементные штукатурки - там где рекомендуется двукратное грунтование) разбавлять в соотношении 1:5 (1 часть концентрата с 5 частями воды).

Наносить кистью, валиком или краскопультом.

- Для эффективного проникновения грунтовочного средства в основание рекомендуется наносить кистью-макловицей или щеткой с легким давлением.
- При грунтовании не допускать образования глянца на основании после высыхания (производить пробное предварительное грунтование).

Не работать при температуре ниже +5°С. Рабочие инструменты после использования немедленно промыть водой. Приблизительно через 4-6 часов поверхность готова к окрашиванию.

Расход:

Около 30 мл концентрата или 150 мл после разбавления в соотношении 1:4 на 1м² на один слой в зависимости от впитывающей способности основания. Точный расход определяется путем пробного грунтования.

Указания

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их обработки.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, настоятельно рекомендуем проконсультироваться у нас или наших сотрудников на местах.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас и дадим детальные рекомендации с учетом специфики конкретного объекта.

Техническая консультация по срочным вопросам:

Филиал Иностранное унитарное предприятие «Диском»

пр-т Дзержинского, 104, офис 1502

220116 Минск

Тел.: +375 17 271 53 89

Факс: +375 17 271 53 73

e-mail: info@caparol.by

www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие «Диском»

ул. Лейтенанта Рябцева, 110

220035 Брест

Тел.: +375 162 29 80 70

Факс: +375 162 29 85 52

e-mail: info@caparol.by



Техническая информация по состоянию на сентябрь 2013 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.